

Rauhfaser Flüssig

Mitrumizturīga dispersijas struktūrkrāsa iekšdarbiem



Pamatinformācija

Pielietošana	Balta, matēta dispersijas struktūrkrāsa sienām un griestiem, kas veido koka skaidiņu struktūru. Krāsa paredzēta krāsošanai uz apmetuma, betona, ģipša un ģipškartona, kā arī uz stiklašķiedras auduma un krāsojamām tapetēm.
Īpašības	Krāsai piemīt laba sedzamība, tvaiku caurlaidība un augsta virsmas noturība. Nesatur šķīdinātājus.
Krāsa	balta
Spīduma pakāpe	Matēta
Blīvums	Apm. 1,48 g/cm ³
Saistviela	Stirolakrilāta dispersija
Iepakojums	5L / 10L

Uzklāšana

Pamatnes	Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes, krītainus apmetumus gruntēt ar dziļumgrunti düfa Premium Tiefgrund LF, düfa Premium Tiefgrund-konzentrat vai düfa Acryl-Grund.
Uzklāšana	Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Nepieciešamības gadījumā krāsu atšķaidīt ar ūdeni maks. 10%.
Uzklāšanas temperatūra	Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.
Tonēšana	Krāsa var tikt tonēta ar dispersijas pigmentiem düfa Vollton- und Abtonfarbe, kā arī krāsu tonējamajās mašīnās.
Patēriņš	Apm. 4 m ² /l jeb 250 ml/m ² uz gludām virsmām vienā kārtā. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.
Instrumentu tīrīšana	Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.



Tehniskā informācija

Žūšanas laiks	Ja gaisa temperatūra ir +20 °C un relatīvais mitrums 65%, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4-6 stundām. Pilnībā sacietē pēc 3 dienām. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.
Uzglabāšana	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 3 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur: < 30g/l GOS
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB
Trakėnų g. 3, Trakiškiu km.
Marijampolės sav., LT 68115
Tel. +370 34327355
Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt
www.dufa.lv