

# EuroPlast 12

## Pusmatēta krāsa sienām



### Pamatinformācija

#### Pielietošana un īpašības

EuroPlast 12 veido augstvērtīgus, mazgāšanas izturīgus sienu un griestu pārklājumus. Ļoti ekonomisks patēriņš, teicama segtspēja, bez smakas un kaitīgiem izgarojumiem, ūdens tvaikus caurlaidīga, nepiepilda pamatnes struktūru. Izturīga pret sadzīves mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļiem. Pielietošanai vietās ar paaugstinātām ekspluatācijas prasībām, piem. kāpņu telpās, ofisos, skolās, bērnu dārzos, slimnīcās, restorānos, utml. **Paredzēta krāsošanai uz stiklašķiedras, papīra un cita veida struktūrtapetēm, apmetuma, betona un ģipškartona virsmām.** Nesatur šķīdinātājus.

#### Mazgāšanas noturība

1. klase (EN ISO 11998, < 5 mikroni pie 200 cikliem)

#### Krāsa

balta

#### Spīduma pakāpe

Pusmatēta (12)

#### Blīvums

Apm. 1,31 g/cm<sup>3</sup>

#### Saistviela

Stirolakrilāta dispersija

#### Iepakojumi

1L, 2.5L, 5L, 10L

### Uzklāšana

#### Pamatnes

Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes, krītainus apmetumus gruntēt ar dziļumgrunti düfa Premium Tiefgrund LF, düfa Premium Tiefgrund-konzentrat.

#### Uzklāšana

Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Vispirms iesakām uzklāt gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens. Noslēdzošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt.

#### Uzklāšanas temperatūra

Min. virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt.

#### Tonēšana

Krāsa var tikt izmantota kā bāzes krāsa krāsu tonējamās mašīnās, kā arī tonēta ar universālajiem vai dispersijas pigmentiem düfa Vollton- und Abtönfarbe.

#### Patēriņš

apm. 10m<sup>2</sup>/l jeb 100 ml/m<sup>2</sup> uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

#### Instrumentu tīrīšana

pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

## Žūšanas laiks

Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais mitrums 65%, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4 stundām. Pilnībā sacietē pēc 3 dienām. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.

## Padomi pamatnes testēšanai



**Līmlentes metode:** pielīmējiet krāsotāju līmlenti pie pamatnes un ar ātru kustību to noņemiet. Ja materiāla daļas atdalās, tā ir nedroša pamatne, un atdalījušās daļas ir pilnībā jānotīra.



**Samitrināšanas tests:** Samitriniet virsmu ar nelielu ūdens daudzumu. Ja ūdens notek, virsma nav uzsūcoša. Ja virsma kļūst tumša, uzsūktspēja ir pārāk liela un ir nepieciešama gruntēšana. Ja ūdens uzsūcas lēni, gruntēšana nav nepieciešama.



**Notīriet virsmu:** Lai noteiktu birstošas daļiņas, putekļus un netīrumus, ar rokas plaukstu noslauka virsmu. Tests jāveic vairākās vietās.



Nokrāsojiet ūdens traipus vai ar kvēpiem un nikotīnu piesārņotas pamatnes ar piemērotu izolācijas krāsu (Isolier Deckfarbe, Isolierfarbe, Isoliersalz).

## Piezīmes

### Uzglabāšana

### GOS robežvērtības

### Utilizācija

labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma. ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30g/l (2010). Produkts satur: < 30g/l GOS. Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Baltica UAB**

Trakėnų g. 3, Trakiškiu km.  
Marijampolės sav., LT 68115

Tel. +370 34327355

Mob. +371 26464589

E-Mail: info@meffert.lt

[www.dufa.lv](http://www.dufa.lv)