

# Styropor-Kleber

## Putupolistirola līme



### Pamatinformācija

#### Pielietošana un īpašības

Putupolistirola un putupoliuretāna dekoratīvo plākšņu, termotapešu un elementu pielīmēšanai. Gatava lietošanai. Balta, ar augstu pielipšanas spēju un ērtu iestrādi.

- Ērta iestrāde
- Gatava lietošanai
- Baltā krāsā
- Augsta sākotnējā adhēzija
- Nesatur šķīdinātājus

#### Krāsa

balta

#### Blīvums

Apm. 1,78 g/cm<sup>3</sup>

#### Iepakojums

1kg / 3kg / 8kg

### Uzklāšana

#### Pamatnes

Betons, gāzbetons, šķiedru cements, apmetums, ģipša un ģipškartona plāksnes, kokskaidu plāksnes. Tikai iekšdarbiem. Pamatnei jābūt stingrai, sausai un tīrai. Mitruma iedarbībai pakļautas virsmas, piem. ģipša un ģipškartona plāksnes, kokskaidu plāksnes iepriekš nogruntēt ar dziļumgrunti düfa Premium Tiefgrund LF. Tāpat gruntēt arī stipri uzsūcošas pamatnes, piem. gāzbetonu. Līmējot uz ģipša apmetuma, pirms gruntēšanas noslīpēt spīdīgo virskārtu. Uz sarežģītām virsmām vispirms veikt parauga uzlīmēšanu.

#### Uzklāšana

Līmi uzklāt uz virsmas punktveidīgi, joslām vai vienmērīgi pa visu virsmu (Atkarībā no plākšņu izmēra un svara). Piespiest plākšni vienmērīgi pie virsmas ar rīvdēli. Pēc līmes uzklāšanas, pielīmēšana iespējama 20 min. laikā (atkarībā no pamatnes).

#### Uzklāšanas temperatūra

Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.

#### Patēriņš

apm. 250-650 g/m<sup>2</sup> atkarībā no iestrādes veida.

#### Instrumentu tīrīšana

Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Žūšanas laiks</b> | +20°C un 65% relatīvajā mitrumā virsma nožuvusi pēc apm. 12 stundām, tas atkarīgs no virsmas uzsūktspējas un pielīmējamā materiāla. |
| <b>Saistviela</b>    | Sintētisko polimēru dispersija  |
| <b>Uzglabāšana</b>   | Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 3 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.           |
| <b>Utilizācija</b>   | Saskaņā ar vietējo likumdošanu.   |

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Baltica UAB**  
Trakėnų g. 3, Trakiškiu km.  
Marijampolės sav., LT 68115  
Tel. +370 34327355  
Mob. +371 26464589  
E-Mail: info@meffert.lt  
[www.dufa.lv](http://www.dufa.lv)