

Isolier-Deckfarbe

Plankumus izolējoša krāsa uz dabīgo sveķu bāzes



Pamatinformācija

Īpašības	Nosedz rūsas un nikotīna plankumus, ūdens notecējumus, darvas, eļļas, bituma un karbolīna krāsojumus. Ātri žūstoša, ar lielisku segtspēju, iespējams pārkrāsot ar alkīda emaljas un dispersijas krāsām. Atšķaidāma ar nitrošķīdinātāju. Iekšdarbiem un ārdarbiem.
Pielietošana	Paredzēta traipu izolēšanai uz ģipša, betona, mūra, koka un ģipškartona virsmām.
Krāsa	balta
Spīduma pakāpe	Matēta
Pigmenta bāze	Titāna dioksīds
Blīvums	Apm. 1,5 g/cm ³
Saistviela	Dabīgie sveķi
Sastāvs	Saistvielas, šķīdinātāji, pildvielas, piedevas.
Iepakojums	375 ml / 750ml

Uzklāšana

Pamatnes un to sagatavošana	Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Iekštelpās gruntēšana nav nepieciešama.
Uzklāšana	Pirms lietošanas Isolier-Deckfarbe labi samaisīt un uzklāt neatšķaidītu. Uzklāt izmantojot otu vai rullīti. Pirms krāsošanas pamatīgi izmaisīt. Lai sasniegtu maksimālu izolējošo efektu, uzklāt vismaz divās kārtās, otro kārtu krāsojot šķērsām pirmajai. Raudzīties, lai veidojas slēgta virsma bez porām. Neiestrādāt temperatūrās zem +5°C.
Darba instrumenti	Uzklāšanai ar otu ieteicams izmantot otas ar dabīgiem sariem. Uz lielām virsmām izmantot smalki porainu rullīti.
Atšķaidīšana	ar nitrošķīdinātāju.
Uzklāšanas temperatūra	Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.

Patēriņš	apm. 1 x 8 – 10 m ² /L uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.
Instrumentu tīrīšana	Instrumentus mazgāt ar nitrošķīdinātāju.
Žūšanas laiks	Ja gaisa temperatūra ir +20 C un relatīvais mitrums 65%: Putekļi nelīp pēc 1 stundas, pārkrāsojams pēc apm. 6 stundām. Zemas temperatūras un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanas laiku.
Uzglabāšana	Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 3 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/g): 350 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir 349 g/l GOS.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB
Trakėnų g. 3, Trakiškiu km.
Marijampolės sav., LT 68115
Tel. +370 34327355
Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt
www.dufa.lv