



Silber

Spīdīga metāliska sudraba efekta krāsa



Pamatinformācija

Pielietošana un īpašības	Metāliski spīdīga sudraba efekta krāsa dekoratīviem pārklājumiem uz metāla, koka, plastmasas, keramikas un stikla, piem. gleznu rāmjiem, dekoratīvajām līstēm, griestu plāksnēm, ziemassvētku rotājumiem, skatlogu dekorēšanai, rotaslietām. Piemērota iekšējiem pārklājumiem, kas nav pakļauti mehāniskai slodzei. Izžāvēts pārklājums nav noturīgs pret izsmērējumiem. Uz šķīdinātāja bāzes. Nelietot uz putupolistirola!
Krāsa	sudraba
Spīduma pakāpe	Metāliski spīdīga
Blīvums	Apm. 1,04 g/cm ³
Saistviela	Dabīgie sveķi
Sastāvs	Ogļūdeņražu sveķi, alumīnija pigmenti, esteri, aromātvielas, piedevas..
Iepakojums	125ml

Uzklāšana

Pamatnes un to sagatavošana	Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nestspējīgai, bez taukiem, piemaisījumiem un vielām, kas var traucēt labu saķeri, piemēram, sveķiem, vaskiem, eļļām utt. Atkarībā no prasībām pamatni iepriekš apstrādājiet šādi:
Vecie pārklājumi	Pilnībā noņemiet vecos, atlobījušos un saplaisājušos pārklājumus. Nedaudz noslīpējiet vecos pārklājumus, kas labi turas. Pārbaudiet, vai pārklājums ir atkārtoti krāsojams un saderīgs ar jauno krāsu. Ja nepieciešams, veiciet līmlentes testu.
Uzklāšana	Pirms lietošanas pamatīgi samaisīt! Uzklāt izmantojot otu vai rullīti. Lietot neatšķaidītu. Neiestrādāt temperatūrā, kas mazāka par +5°C. Dzelzs, tērauds, cinks, alumīnijs un citi krāsainie metāli: Gruntēt ar düfa Allgrund, lai aizsargātu pret rūsu un uzlabotu saķeri. Plastmasas, kas piemērotas krāsošanai: Lai uzlabotu saķeri, gruntējiet ar düfa Allgrund.

Darba instrumenti	Uzklāšanai ar otu ieteicams izmantot otas ar dabīgiem sariem. Uz lielām virsmām izmantot smalki porainu rullīti.
Atšķaidīšana	Silber ir gatava lietošanai. Uzklājiet neatšķaidītu.
Uzklāšanas temperatūra	Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.
Patēriņš	apm. 2 m ² no 125 ml iepakojuma. Uz raupjām pamatnēm attiecīgi vairāk. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma krāsojumu.
Instrumentu tīrīšana	Instrumentus mazgāt ar nitrošķīdinātāju.
Žūšanas laiks	Ja gaisa temperatūra ir +20 C un relatīvais mitrums 60%: Apžuvusi pēc 30 min, virsma izžūst pēc aptuveni 8 stundām. Var pārklāt pēc aptuveni 24 stundām. Zemas temperatūras un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanas laiku.
Uzglabāšana	Minimālais uzglabāšanas laiks 7 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 500 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 500 g/l GOS.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB
Trakėnų g. 3, Trakiškiu km.
Marijampolės sav., LT 68115
Tel. +370 34327355
Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt
www.dufa.lv