



Schwarzer Peter

Melna, karstumizturīga emalja



Pamatinformācija

Pielietošana un īpašības	Melna, karstumizturīga, ātri žūstoša emalja metāla, dzelzs, restēm, cietajam PVC. Paredzēta virsmu pārklāšanai kamīniem, plītīm, apkures ierīcēm, caurulēm, kā arī izplūdes un dzinēja detaļām. Iekšdarbiem un ārdarbiem. Uz šķīdinātāja bāzes. Karstumizturīga līdz +140°C. Lieliski sedzoša. Aizsargājošiem un dekoratīviem pārklājumiem. Pilnībā sacietē krāsoto virsmu uzkaršējot.
Krāsa	melna
Spīduma pakāpe	Spīdīga
Blīvums	Apm. 0,95 g/cm ³
Saistviela	Dabiskais asfalts
Sastāvs	Dabiskais asfalts, bitumens, šķīdinātāji.
Iepakojums	125ml

Uzklāšana

Pamatnes un to sagatavošana	Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nestspējīgai, bez taukiem, piemaisījumiem, kvēpiem un vielām, kas var traucēt labu saķeri, piemēram, sveķiem, vaskiem, eļļām utt. Atkarībā no prasībām pamatni iepriekš apstrādājiet šādi:
Vecie pārklājumi	Pilnībā noņemiet vecos atlobījušos un saplaisājušos pārklājumus. Nedaudz noslīpējiet vecos pārklājumus, kas labi turas. Pārbaudiet, vai pārklājums ir atkārtoti pārkrasoājams un saderīgs ar jauno krāsu. Ja nepieciešams, veiciet līmlentes testu.
Uzklāšana	Pirms lietošanas pamatīgi samaisīt! Uzklāt izmantojot otu vai rullīti. Lietot neatšķaidītu. Vispirms mēreni uzkaršēt krāsni un apkures sistēmas u. tml., pēc tam spēcīgāk, lai krāsa "nožūst" (mehāniskās izturības nodrošināšanai nožūst pie min. +140°C /30 min.). Dzelzs un tērauds: Mehāniski noņemt rūsu, kaļķakmeni un metināšanas atlikumus, līdz ir redzama spīdīga metāliska virsma. Turklāt jānoapaļo asas malas un urbumi.

Darba instrumenti	Uzklāšanai ar otu ieteicams izmantot otas ar dabīgiem sariem. Uz lielām virsmām izmantot smalki porainu rullīti.
Atšķaidīšana	Schwarzer Peter ir gatava lietošanai. Uzklājiet neatšķaidītu.
Uzklāšanas temperatūra	Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.
Patēriņš	apm. 2 m ² no 125 ml iepakojuma. Uz raupjām pamatnēm attiecīgi vairāk. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma krāsojumu.
Instrumentu tīrīšana	Instrumentus mazgāt ar nitrošķīdinātāju.
Žūšanas laiks	Ja gaisa temperatūra ir +20 C un relatīvais mitrums 60%: virsma izžūst pēc aptuveni 6 stundām. Var pārklāt pēc aptuveni 24 stundām. Zemas temperatūras un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanas laiku.
Uzglabāšana	Minimālais uzglabāšanas laiks 7 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 500 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 500 g/l GOS.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.