

Vollton und Abtönfarbe

Pilntoņu krāsas

26 gatavie toņi



Pamatinformācija

Pielietošana	Fasāžu un iekštelpu minerālo virsmu dekoratīvai noformēšanai, kā arī dispersijas krāsu un sintētisko apmetumu ietonēšanai. Visus krāsu toņus iespējams savstarpēji maisīt un izmantot koncentrētā veidā dažādu uzrakstu, zīmējumu krāsošanai. Atbilst EN 13 300.
Īpašības	Veido laika apstākļu noturīgu, ūdens tvaiku caurlaidīgu, gaismas noturīgu un nodilumizturīgu krāsojumu. Augsta pigmenta koncentrācija un segtspēja. Nesatur šķīdinātājus.
Mazgāšanas noturība	2. noturības klase (EN ISO 11998, 5 – 20 mikroni pie 200 cikliem)
Krāsa	26 gatavie toņi
Spīduma pakāpe	Matēta
Blīvums	Apm. 1,3-1,35 g/cm ³
Saistviela	Stirolakrilāta dispersija
Iepakojums	250ml / 750ml

Uzklāšana

Pamatnes	Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes, krītainus apmetumus gruntēt ar dziļumgrunti düfa Premium Tiefgrund LF vai düfa Premium Tiefgrund-konzentrat.
Uzklāšana	Vispirms iesakām uzklāt gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens. Noslīdzinošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt.
Uzklāšanas temperatūra	Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.
Tonēšana Patēriņš	Visus krāsu toņus iespējams savstarpēji maisīt. apm. 6 m ² /l vienā kārtā uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.
Instrumentu tīrīšana	Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

Žūšanas laiks	Ja gaisa temperatūra ir +20 °C un relatīvais mitrums 65%, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4 stundām. Pilnībā sacietē pēc 3 dienām. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.
Uzglabāšana	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 5 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
Piezīme	Neuzklāt uz svaigām, cementu saturošām minerālām virsmām. Ar zvaigznīti apzīmētos toņus ārdarbos izmantot tikai koncentrētā veidā.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur: < 1g/l GOS
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB
Trakėnų g. 3, Trakiškiu km.
Marijampolės sav., LT 68115
Tel. +370 34327355
Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt
www.dufa.lv