

Eurolatex 5

Balta, matēta, mitrumizturīga iekšdarbu krāsa.



Pamatinformācija

Pielietošana un īpašības

Organiskos šķīdinātājus nesaturoša iekšdarbu krāsa ar ļoti ekonomisku patēriņu un labu virsmas segtspēju. Krāsa paredzēta augstvērtīgu sienu un griestu krāsojumam iegūšanai uz apmetuma, betona, ģipša un ģipškartona, struktūrtapetēm un putupolistirola plāksnēm u.c. piemērotām virsmām iekšdarbos. Veido sevišķi gludu krāsojumu, faktiski neveidojot struktūru. Pieļaujama virsmas mitrā tīrīšana (3. klase pēc EN 13 300).

Krāsa

Balta

Spīduma pakāpe

Matēta (5)

Blīvums

Apm. 1,49 g/cm³

Saistviela

Stirolakrilāta dispersija

Iepakojumi

1L, 2.5L, 5L, 10 L

Uzklāšana

Pamatnes

Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes gruntēt ar piemērotu dziļumgrunti (düfa Premium Tiefgrund LF, GL, düfa Premium Tiefgrund-Konzentrat, düfa Acryl grund).

Uzklāšana

Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Vispirms iesakām uzklāt gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens. Noslēdzošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt.

Uzklāšanas temperatūra

Min. virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt.

Tonēšana

Krāsa var tikt izmantota kā bāzes krāsa krāsu tonējamās mašīnās, kā arī tonēta ar universālajiem vai dispersijas pigmentiem düfa Vollton- und Abtönfarbe.

Patēriņš

apm. 9 m²/l jeb 110 ml/m² uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

Instrumentu tīrīšana

pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.



Tehniskā informācija

Žūšanas laiks	Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais mitrums 65%, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4-6 stundām. Pilnībā sacietē pēc 3 dienām. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.
Uzglabāšana	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30g/l (2010). Produkts satur: < 30g/l GOS.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB
Trakėnų g. 3, Trakiškiu km.
Marijampolės sav., LT 68115
Tel. +370 34327355
Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt
www.dufa.lv