

Rollputz

Struktūrpārklājums iekšdarbiem un ārdarbiem



Pamatinformācija

Pielietošana	Dekoratīvs apdares struktūrpārklājums minerālām virsmām iekšdarbos un ārdarbos. Standartpielietojums – ar rullīti uzklājama struktūrkrāsa. Piemērots brīvi improvizētai virsmas reljefa modelēšanai, kā pamatne tālākai apstrādei ar dekoratīvajiem daiļkrāsošanas materiāliem. Pēc uzklāšanas ar ķelli, rullīti vai birsti, tiek strukturēts ar krāsotāju vai specializētiem instrumentiem (trafaretiem, reljefa rullīšiem u.c.) vai citiem pieejamiem priekšmetiem. Alternatīvi arī kā materiāls struktūras iegūšanai uzklājot ar smidzinātāju.
Īpašības	Laika apstākļu noturīgs, lietus ūdeni atgrūdošs, ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību.
Spīduma pakāpe	Matēta
Blīvums	Apm. 1,6 g/cm ³
Saistviela	Stirolakrilāta dispersija
Iepakojums	25 kg

Uzklāšana

Pamatnes	Paredzēts uzklāšanai uz apmetuma, betona, ģipškartona, skaiduplākšņu u. c. piemērotām virsmām. Pamatnēm jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, krītainas un puteklainas virsmas nomazgāt ar augstspiediena strūklu, virsmu rūpīgi noslaucīt un nožāvēt. Stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar düfa Premium Tiefgrund LF. Dzelzs detaļas gruntēt ar pretkorozijas gruntskrāsu.
Uzklāšana	Pirms uzklāšanas kartīgi samaisīt ar elektrisko maisītāju. Konsistences regulēšanai un pirmajai kārtai atšķaidīt ar ūdeni līdz 10 %. Uzklājot uz lielām plaknēm, neieturēt pauzes, strādāt „slapju uz slapja”. Uzklājot ar smidzinātāju: izmantot piemērotas iekārtas, sprauslu 6 – 8 mm, spiediens 2 – 4 bar. Neizmantojot bezgaisa smidzinātājus. Neiestrādāt tiešu saules staru, lietus un stipra vēja iedarbības zonā. Remonta pārklājums vai uz gludas virsmas: Uzklāt ar sareni vai vilnas rullīti, nekavējoties norullēt vienā virzienā ar struktūrkrāsām paredzētu porolona rullīti.

Temperatūra un žūšana	Neuzklāt, ja materiāla, virsmas un apkartējās vides temperatūra ir zemāka par +5 °C. Normālos laika apstākļos (20 °C un 65 % relatīvais gaisa mitrums) klājums nožūst diennakts laikā. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var pagarināt žūšanu līdz vienai nedēļai. Žūšanas laikā nepakļaut virsmu lietus un sala iedarbībai. Ražotājs negarantē krāsojuma noturību, kas uzklāts mainīgos apstākļos vēla rudens, ziemas un agra pavasara periodā.
Krāsas tonis un tonēšana	Balts. Var tonēt ar pilntoņu krāsām düfa Vollton- und Abtonfarbe līdz 3%, ka arī krāsu tonējamajās mašīnās. Nav ieteicams uz vienas plaknes uzklāt produktus no dažādām ražošanas partijām (skat. marķējumu uz iepakojuma), jo sakarā ar pildvielu dabisko nevienmērīgumu, iespējamas nelielas toņu novirzes.
Patēriņš	Uzklājot kā remonta klājumu vai kā strukturkrāsu uz gludas virsmas – apm. 0,5 – 2,0 kg/m ² . Uzsmidzinot uz virsmas: apm. 1,2 kg/m ² . Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu objektā.
Instrumentu tīrīšana	Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.
Uzglabāšana	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/c): 40 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 40 g/l gaistošo organisko savienojumu.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.