

Tiefgrund GL

Nepiloša dziļumgrunts minerālām virsmām iekšdarbos un ārdarbos Acryl-Hydrosol. Ar indikatoru!



Pamatinformācija

Pielietošana

Tiksotropa – nepiloša, ar ūdeni atšķaidāma dziļumgrunts ar labu tvaiku caurlaidību, kas paredzēta kritainu, uzsūcošu un porainu vecu apmetumu, līmes, kaļķa un minerālo krāsu virsmu nostiprināšanai un uzsūktspējas regulēšanai un samazināšanai. Tā ir optimizēta uzklāšanai ar rullīti vai otu, neveidojot notecējumus. Tāpat paredzēta šķiedru cementa plāksņu, betona, gāzbetona, kaļķakmens, ķieģeļu mūra un ģipškartona virsmu gruntēšanai uz griestiem, sienām, grīdām un fasādēm pirms to sekojošās apstrādes (špaktelēšanas, flīzēšanas, krāsošanas, tapešu līmēšanas, utt.).

Īpašības

Grunts ir ietonēta ar neizzūdošu indikatoru vienmērīgai virsmas noklāšanai. Tā dziļi iesūcas virsmā un uzlabo tās adhēziju un atvieglo nākamās špakteles, līmjavas, krāsas, līmes kārtas uzklāšanu. Tiefgrund GL nesatur šķīdinātājus, ar vāju smaku, ieteicama lietošanai iekšdarbos telpās ar sliktu ventilāciju, t.sk. telpās kurās tiek glabāti vai pārstrādāti pārtikas produkti.

Krāsa

violeta

Blīvums

Apm. 1,05 g/cm³

Sausais atlikums

12 % saistvielai

Daiņu izmērs

0,03 µm

Iepakojums

15 L

Uzklāšana

Pamatnes

Vecus un bojātos pārklājumus, līmes krāsu, tapetes notīrīt. Plaisas, izdrupumus un nelīdzenumus iekšdarbos aizšpaktelēt ar piemērotu špakteļi.

Iestrāde

Uzklāt neatšķaidītu grunti ar rullīti, otu vai smidzinātāju, rūpīgi ieberzējot virsmā. Raudzīties, lai izžūstot uz virsmas neveidojas spīdīga plēve (laka). Neiestrādāt temperatūrā, kas mazāka par +5°C.

Patēriņš

apm. 150 – 200 ml/m² atkarībā no virsmas uzsūktspējas.

Instrumentu tīrīšana

Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

Tehniskā informācija

Žūšanas laiks	Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais mitrums 65%, virsma ir tālāk apstrādājama pēc 4-6 stundām.
Uzklāšanas temperatūra	Min. virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt.
Uzglabāšana	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/h): 30 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir < 1 g/l gaistošo organisko savienojumu.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.