



ROST-STOPP

Gruntskrāsa aprūsējušām virsmām



PRODUKTA APRAKSTS

Pielietojums

Ideāla krāsa metāla virsmu gruntēšanai, kuras nav iespējams pilnībā notīrīt no rūsas. Izspiež mitrumu, novērš turpmāku rūšēšanu. Aiztur pielipušās rūsas daļiņas korozijas pārklājumā, kavējot rūsas veidošanos. Labas slīpēšanas īpašības, pat ja pārklātas dažādas metāla loksnes.

Produkta īpašības

- Satur šķīdinātājus
- Ideāli piemērota traktoru atjaunošanai
- Aizsargā pret turpmāku rūšēšanu
- Ideāli piemērota kā iepriekšēja apstrāde sarūsējušu detaļu krāsošanai.
- Temperatūras izturība līdz aptuveni 80 °C nepārtrauktas slodzes apstākļos
- Temperatūras izturība līdz aptuveni 120 °C īslaicīgas slodzes apstākļos

Saistvielas veids

Alkīda sveķi, Akrila sveķi

Krāsu tonis

Sarkanbrūna

Iepakojuma izmērs

0,75l / 2,5l / 10,0l

Blīvums

Apm. 1,30 g/cm³

Apstrāde

Uzklāšana	Iestrāde ar otu, rullīti vai smidzinātāju. Uzklāšana ar otu: Uzklājot ar otu, izmantot speciālas, emaljai piemērotas, otas ar polimēru vai jauktiem sariem. Uzklāšana ar rullīti: Iestrādei izmantot poliuretāna putu rullīti ar mikrošķiedras pārklājumu. Alternatīvi var izmantot rullīti ar īsu plūksnu un uzreiz pēc tam virsmu apstrādāt ar sīkporainu poliuretāna putu rullīti. Uzklāšana izsmidzinot: Materiālu pielāgot nepieciešamajai konsistencei. Ievērot iekārtas ražotāja sniegto informāciju.
Pārklājuma struktūra	Pareizi sagatavot pamatni. Skatīt nodaļu "Pamatnes un to sagatvošana". Lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzības funkciju, uzklāt vismaz 2 kārtas.
Darba temperatūra	Iestrādes un žūšanas laikā objekta un apkārtējās vides temperatūra vismaz +5 ° C.
Apstrādes norādījumi	■ Pirms lietošanas labi samaisīt. ■ Starp pārklājumiem ievērot pietiekamu žūšanas laiku. ■ Ja kārtā ir pārāk bieza un žūšanas laiks starp pārklājumiem ir pārāk īss, emaljas virsma var sakroties un paildzināt žūšanas laiku. ■ Materiāla iestrādes un žūšanas laikā iekšdarbos, nodrošināt atbilstošu ventilāciju.
Patēriņš	Apm. 100 ml/m² vienā kārtā. Patēriņš var mainīties atkarībā no virsmas īpašībām un struktūras, kā arī no uzklāšanas metodes. Precīzu patēriņa daudzumu noteikt ar paraugklājumu. Patēriņš var mainīties atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas un uzklāšanas metodes.
Atšķaidīšana	Produkts ir gatavs iestrādei. Uzklāt neatšķaidītu.
Instrumentu tīrīšana	Darba instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīrīt ar universālo-nitro atšķaidītāju vai otu tīrīšanas līdzekli.

Vispārēja informācija

- Nav piemērots kā noslēdzošais pārklājums. Noslēdzošajam pārklājumam izmanto piemērotu produktu.
- Pārklājumu sistēmām uz šķīdinātāju bāzes krāsošanas un žūšanas laikā ir raksturīga aromāta izplatīšanās, un tas nav produkta defekts.
- Ņemt vērā šajā datu lapā minēto produktu tehniskajās datu lapās sniegto informāciju.
- Lai nodrošinātu pārklājumu ar ilgu kalpošanas laiku, vismaz vienu reizi gadā pārbaudīt, vai nav radušies defekti. Bojājumus novērst atbilstoši instrukcijām.
- Tā kā krāsu sistēmām uz šķīdinātāju bāzes ir raksturīgs aromāts, lielām platībām telpās iesakām izvēlēties krāsu sistēmas uz ūdens bāzes.
- Tā kā ir daudz iespējamo pamatņu un citu ietekmējošo faktoru, pirms uzklāšanas uzsākšanas ieteicams izveidot testa virsmu.

PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes

Visi norādītie gruntējumi tiek rekomendēti kā tehniski pielietojami, ja nepieciešams, var izmantot arī citus piemērotus gruntējumus. Norādījumi par pamatnes sagatavošanu nākamajā tabulā.

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, tīrai, nestspējīgai un jāatbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām. Ievērot aktuālās BFS informācijas lapas, kā arī VOB, C daļa, DIN 18363 prasības krāsošanas un lakošanas darbiem.

Pamatne	Pamatnes stāvoklis/Sagatavošana
Vecie pārklājumi	Vecos nestspējīgos pārklājumus noslīpēt, un nepieciešamības gadījumā attaukot.
	Noņemt vecās atlupušās pārklājuma kārtas un pēc tam apstrādāt, atbilstoši attiecīgajai pamatnei.
Dzelzs/tērauds	Rūsū, velmēšanas aplikumus, slīpēšanas un metināšanas atlikumus noņemt mehāniski, līdz spīdīgai metāla virsmai. Pēc tam noapaļot asos stūrus un malas.

NORĀDĪJUMI PAR PRODUKTU

Sastāvdaļas saskaņā ar VdL	Alkīda sveķi, Akrila sveķi, neorganiskie pigmenti, Kalcija karbonāts, Silikāti, Aromātika, Plēves veidošanas palīg līdzekļi, Piedevas, Pretsēnīšu līdzeklis, Siccative, Korozijas inhibitori
Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP].	Marķējums ir redzams drošības datu lapā.
GISCODE	BSL50
VOC-drošības norādījumi	Produkta EU-robežvērtība (Kat. A/i): 500g/l (2010). Produkts satur maks. <400 g/l VOC.
Uzglabāšana	Vienmēr sausā, vēsā, bet nesasalstošā vietā. Atvērtos iepakojumus uzglabāt cieši noslēgtus.
Pārstrāde	Nepieļaut noplūdi kanalizācijā vai upēs. Nepieļaut noplūdi gruntsūdeņos/ augsnē. Utilizācija saskaņā ar administratīvajiem noteikumiem. Utilizēt tikai tukšus iepakojumus. Sakaltušus materiālu atlikumus drīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem, par šķidru materiālu atlikumu utilizāciju, konsultēties ar vietējo atkritumu savākšanas uzņēmumu. AVV Atkritumu kods: 080111
Papildu drošības norādījumi	Sargāt no bērniem. Strādājot ar krāsu, neēst, nedzert un nesmēķēt. Uzklāšanas un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu.
Tehniskais atbalsts	Telefons: +371 26464589 E-Mail: info@meffert.lt

Šī tehniskā datu lapa ir sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem un mūsu pielietošanas tehnoloģijas pieredzi. Ņemot vērā iespējamo pamatu un objektu apstākļu daudzveidību, datu lapā sniegtā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma, kas izriet arī no vispārējiem tirdzniecības noteikumiem, pirms paredzētās lietošanas uz savu atbildību pārbaudīt piemērotību un lietojamību (piemēram, veicot izmēģinājuma pārklājumu u. c.). Kad tiek publicēts jauns izdevums, visas iepriekšējās tehniskās datu lapas zaudē spēku.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co KG
Industriestraße 24-26
55120 Mainz
Vācija
Tālrunis: +49 (0) 6131 6209-0
E-pasts: info@lack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de