

Haftgrund

Ar aizsardzību pret rūsu traktoriem, lauksaimniecības un celtniecības tehnikai



PRODUKTA APRAKSTS

Pielietojums	Universāla adhēzijas gruntskrāsa un korozijas aizsardzības bāzes krāsa kritiski svarīgām virsmām traktoriem, lauksaimniecības un celtniecības tehnikai. Ar aktīvu pretkorozijas aizsardzību dzelzs, tērauda, cinka, alumīnija, vara, cietā PVC, kā arī koka virsmām.
Produkta īpašības	■ Ļoti labas saķeres īpašības ■ Ļoti efektīva aizsardzība pret rūsu ■ Ātra žūšana ■ Temperatūras izturība līdz +95 °C ■ Augsta segtspēja
Spīduma pakāpe	Matēta
Krāsas	Pelēka, Sarkanbrūna
Iepakojumi	0.75 l / 2.5 l
Blīvums	Apm. 1,39 g/cm ³ , atkarībā no krāsas toņa

APSTRĀDE

Uzklāšana	Apstrāde ar otu un rullīti. Uzklāšana ar otu: Uzklājot ar otu, izmantot speciālas, emaljai piemērotas, otas ar polimēru vai jauktiem sariem. Uzklāšana ar rullīti: Iestrādei izmantot poliuretāna putu rullīti ar mikrošķiedras pārklājumu. Alternatīvi var izmantot rullīti ar īsu plūksnu un uzreiz pēc tam virsmu apstrādāt ar sīkporainu poliuretāna putu rullīti.
Pārklājuma struktūra	Pamatni attiecīgi sagatavot. Skatīt nodaļu: "pamatnes un to sagatavošana". Lai nodrošinātu pietiekošu virsmas aizsargfunkciju nepieciešamas vismaz 2 pārklājuma kārtas.
Darba temperatūra	Iestrādes un žūšanas laikā objekta un apkārtējās vides temperatūra vismaz +5 °C.
Apstrādes norādījumi	■ Pirms lietošanas labi samaisīt. ■ Materiāla iestrādes un žūšanas laikā iekšdarbos, nodrošināt atbilstošu ventilāciju. ■ Ja kārtā ir pārāk bieza un žūšanas laiks starp pārklājumiem ir pārāk īss, emaljas virsma var sakrokties un paildzināt žūšanas laiku. ■ Uz blakusesošām virsmām izmantojiet tikai vienas produkcijas (partijas) materiālu. ■ Starp pārklājumiem ievērot pietiekamu žūšanas laiku. ■ Visas blakus esošās ēkas un iekārtu daļas, piemēram, mēbeles, grīdas, margas, durvis, logi utt., ir jāaizsargā, veicot rūpīgus aizsegšanas pasākumus.
Patēriņš	Apm. 100 ml/m² vienā kārtā. Patēriņš var mainīties atkarībā no virsmas īpašībām un struktūras, kā arī no uzklāšanas metodes. Precīzu patēriņa daudzumu noteikt ar paraugklājumu.
Atšķaidīšana	Produkts ir gatavs iestrādei. Uzklāt neatšķaidītu.
Žūšanas laiks	Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma: Virsmā apžuvusi apm. pēc 4 stundām. Pārkrāsojama apm. pēc 12 stundām. Norādītais laiks mainās pie zemākas temperatūras un/vai paaugstināta gaisa mitruma.
Instrumentu tīrīšana	Darba instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīrīt ar universālo-nitro atšķaidītāju vai otu tīrīšanas līdzekli.

Vispārīga informācija

- Nav piemērots kā noslēdzošais pārklājums. Noslēdzošajam pārklājumam izmanto piemērotu produktu.
- Pārklājumu sistēmām uz šķīdinātāju bāzes krāsošanas un žūšanas laikā ir raksturīga aromāta izplatīšanās, un tas nav produkta defekts.
- Tā kā krāsu sistēmām uz šķīdinātāju bāzes ir raksturīgs aromāts, lielām platībām telpās iesakām izvēlēties krāsu sistēmas uz ūdens bāzes.
- Tā kā ir daudz iespējamo pamatņu un citu ietekmējošo faktoru, pirms uzklāšanas uzsākšanas ieteicams izveidot testa virsmu.
- Lai nodrošinātu pārklājumu ar ilgu kalpošanas laiku, vismaz vienu reizi gadā pārbaudīt, vai nav radušies defekti. Bojājumus novērst atbilstoši instrukcijām.
- Ņemt vērā šajā datu lapā minēto produktu tehniskajās datu lapās sniegto informāciju.

PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes

Visi norādītie gruntējumi ir lietošanas ieteikumi; atkarībā no vajadzības var izmantot arī citus gruntējumus. Norādījumi par pamatnes priekšapstrādi ir sniegti turpmākajā tabulā.

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, tīrai, nestspējīgai un jāatbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām. Ievērot aktuālās BFS informācijas lapas, kā arī VOB, C daļa, DIN 18363 prasības krāsošanas un lakošanas darbiem.

Pamatnes	Pamatnes sagatavošana / iepriekšēja apstrāde
Dzelzs/tērauds	Rūsū, velmēšanas aplikumus, slīpēšanas un metināšanas atlikumus noņemt mehāniski, līdz spīdīgai metāla virsmai. Pēc tam noapaļot asos stūrus un malas.
Vecie pārklājumi	Vecos nestspējīgos pārklājumus noslīpēt, un nepieciešamības gadījumā attaukot. Noņemt vecās atlupušās pārklājuma kārtas un pēc tam apstrādāt, atbilstoši attiecīgajai pamatnei.
Koks	Koka virsmas slīpēt šķiedru virzienā. Asas koka kantes noapaļot. Strādājot ārā, izmantot konstruktīvo koksnes aizsardzību. Nodrošināt ātru lietussūdeņu novadi, likvidēt vietas ar stāvošu ūdeni. Koksnes mitrums izmērā mainīgām konstrukcijām nedrīkst pārsniegt 15 % un izmērā nemainīgām konstrukcijām – 18 %.
Laika apstākļu iedarbībai pakļauta koksne	Atlupušo un pelēko koksni noņemt līdz nestspējīgai koka pamatnei
Koksne ar augstu sveķu/eļļas saturu	Sveķainu/eļļainu koksni rūpīgi notīrīt ar universālu nitro atšķaidītāju, ļaut virsmām labi nožūt un noņemt sveķu paliekas.
Katlā ar spiedienu piesūcināta koksne	Katlā zem spiediena piesūcinātu koksni var apstrādāt tikai pēc 6 mēnešu apžāvēšanas.

Pamatne	Pamatnes sagatavošana / iepriekšēja apstrāde
Krāsošanai piemērota plastmasa	Notīrīt ar smilšpapīru un amonjaka mazgāšanas šķīdumu. Maisījumu pagatavot, sajaucot ūdeni, amonjaka-ūdens šķīdumu un nelielu daudzumu mazgājamā līdzekļa. Maisījuma attiecības ievērot saskaņā ar lietošanas instrukciju par amonjaka-ūdens šķīduma izmantošanu. Nobeigumā virsmu noskalot ar ūdeni. Pēc tam noapaļot asos stūrus un malas. Kā alternatīvu var izmantot cinka tīrīšanas līdzekli.
Varš/alumīnijs, notīrīts līdz metāliskam spīdumam	Virsmu notīrīt ar universālu atšķaidītāju, slīpēt ar abrazīvu švammī, pēc tam vēlreiz notīrīt ar universālo atšķaidītāju un kokvilnas drānu, neatstājot atlikumus.
Cinks	Notīrīt ar smilšpapīru un amonjaka mazgāšanas šķīdumu. Maisījumu pagatavot, sajaucot ūdeni, amonjaka-ūdens šķīdumu un nelielu daudzumu mazgājamā līdzekļa. Maisījuma attiecības ievērot saskaņā ar lietošanas instrukciju par amonjaka-ūdens šķīduma izmantošanu. Nobeigumā virsmu noskalot ar ūdeni. Pēc tam noapaļot asos stūrus un malas. Kā alternatīvu var izmantot cinka tīrīšanas līdzekli.

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Sastāvdaļas saskaņā ar VdL	Alkīda sveķi, Akrilāta sveķi, Reaktīvais atšķaidītājs, neorganiskie pigmenti, Titāna dioksīds, Kalcija karbonāts, Silikāti, Alifātiskie, Aromātika, Glikoli, Plēves veidošanas palīg līdzekļi, Piedevas, Pretsēnīšu līdzeklis, Korozijas inhibitori
Biocīdu regula (528/2012)	Nav pakļauts marķēšanas prasībām.
Marķēšana saskaņā ar regulu	Marķējums ir redzams drošības datu lapā.
GISCODE	BSL50
GOS drošības norādījumi	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 500 g/l (2010). Šis produkts satur <500 g/l gaistošos organiskos savienojumus (VOC).
Uzglabāšana	Vienmēr sausā, vēsā, bet nesasalstošā vietā. Atvērtos iepakojumus uzglabāt cieši noslēgtus.
Pārstrāde	Nepieļaut, lai tas nonāk kanalizācijā vai ūdenstecēs. Nepieļaut nokļūšanu augsnes apakškārtā/augsnē. Iznīcināt saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, šķidru materiālu atliekas - konsultējoties ar vietējo atkritumu apglabāšanas uzņēmumu. EWC atkritumu kods: 080111

Papildu drošības norādījumi

Sargāt no bērniem.
Uzklāšanas un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu.
Izsmidzinot, izmantot kombinēto filtru A2/P2.
Slīpēšanas darbiem izmantot putekļu filtru P2.
Strādājot ar krāsu, neēst, nedzert un nesmēķēt.
Ja pastāv šļakatu noplūdes risks, lietot aizsargbrilles.
Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar ūdeni.

Tehniskais atbalsts

Telefons: +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt

Šī tehniskā datu lapa ir sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem sasniegumiem un mūsu pielietojšanas tehnoloģijas pieredzi. Ņemot vērā iespējamo pamatu un objektu apstākļu daudzveidību, datu lapā sniegtā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma, kas izriet arī no vispārējiem tirdzniecības noteikumiem, pirms paredzētās lietošanas uz savu atbildību pārbaudīt piemērotību un lietojamību (piemēram, veicot izmēģinājuma pārklājumu u. c.). Kad tiek publicēts jauns izdevums, visas iepriekšējās tehniskās datu lapas zaudē spēku.



**Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co
KG**

Industriestraße 24-26
55120 Mainz

Vācija

Tālrunis: +49 (0) 6131 6209-0
E-pasts: info@lack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de

3628455200