

Haftgrund

Ar aizsardzību pret rūsu traktoriem, lauksaimniecības un celtniecības tehnikai



PRODUKTA APRAKSTS

Pielietojums	Uz epoksīdsveķu bāzes izsmidzināma gruntskrāsa ļoti labai saķerei un pretkorozijas aizsardzībai traktoriem, lauksaimniecības un celtniecības tehnikai. Tēraudam, cinkotam tēraudam, alumīnijam (metāliski spožs), krāsojamām plastmasām.
Produkta īpašības	■ Ļoti labas saķeres īpašības ■ Ļoti efektīva aizsardzība pret rūsu ■ Ātra žūšana ■ Zemes savienojumu izolācijai ■ Temperatūras izturība līdz +95 °C
Krāsu tonis	Pelēka, Sarkanbrūna
Iepakojuma izmērs	0.4 l
Blīvums	Apm. 1,08 g/cm ³ , atkarībā no krāsas toņa

APSTRĀDE

Uzklāšana	Pareizi sagatavot pamatni. Skatīt nodaļu "Pamatnes un to sagatvošana".
Apstrādes temperatūra	Ideāli piemērots lietošanai pie objekta un apkārtējās vides temperatūras no 20 °C līdz 25 °C.

Apstrādes norādījumi

- Pirms lietošanas labi sakratiet 2 minūtes, skaitot no maisīšanas bumbiņu skaņas signāla.
- Ja kārtā ir pārāk bieza un žūšanas laiks starp pārklājumiem ir pārāk īss, emaljas virsma var sakrokties un paildzināt žūšanas laiku.
- Materiāla iestrādes un žūšanas laikā iekšdarbos, nodrošināt atbilstošu ventilāciju.
- Nelietot tiešos saules staros vai vējā.
- Virsmas, kas netiks krāsotas, pārklājiet ar līmlenti un / vai papīru.
- Krāsojiet tikai aukstus objektus.
- Pēc krāsošanas procesa pabeigšanas apgrieziet bundžu otrādi un izsmidziniet tukšo vārstu.
- Visas blakus esošās ēkas un iekārtu daļas, piemēram, mēbeles, grīdas, margas, durvis, logi utt., ir jāaizsargā, veicot rūpīgus aizsegšanas pasākumus.

Patēriņš

Patēriņš var mainīties atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas un uzklāšanas metodes.
Precīzu patēriņa daudzumu noteikt ar paraugklājumu.

Žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma:
Starplaiks starp **izsmidzināšanas** slāņiem ir aptuveni 3 min.
Virsmā nožūst pēc aptuveni 6 minūtēm.
Var pieskarties pēc aptuveni 15 minūtēm.
Slīpējams pēc aptuveni 20 minūtēm.
Svarīgi: 48 stundu laikā uzklāt pēdējo kārtu ar piemērotu virsējo pārklājumu, pretējā gadījumā ir nepieciešama intensīva starpposma slīpēšana.
Norādītais laiks mainās pie zemākas temperatūras un/vai paaugstināta gaisa mitruma.

Vispārīga informācija

- Pēc tvertnes sakratīšanas pārbaudiet izsmidzināšanu – pārbaudiet saderību ar attiecīgo pamatni un krāsas toni.

PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, tīrai, nestspējīgai un jāatbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām. Ievērot aktuālās BFS informācijas lapas, kā arī VOB, C daļa, DIN 18363 prasības krāsošanas un lakošanas darbiem.

Pamatne	Pamatnes stāvoklis/Sagatavošana
Vecie pārklājumi	Vecos nestspējīgos pārklājumus noslīpēt, un nepieciešamības gadījumā attaukot.
	Noņemt vecās atlupušās pārklājuma kārtas un pēc tam apstrādāt, atbilstoši attiecīgajai pamatnei.

Pamatne	Pamatnes stāvoklis/Sagatavošana
Krāsojamā plastmasa	Notīrīt ar smilšpapīru un amonjaka mazgāšanas šķīdumu. Maisījumu pagatavot, sajaucot ūdeni, amonjaka-ūdens šķīdumu un nelielu daudzumu mazgājamā līdzekļa. Maisījuma attiecības ievērot saskaņā ar lietošanas instrukciju par amonjaka-ūdens šķīduma izmantošanu. Nobeigumā virsmu noskalot ar ūdeni. Pēc tam noapaļot asos stūrus un malas. Kā alternatīvu var izmantot cinka tīrīšanas līdzekli.
Dzelzs/tērauds	Rūsu, velmēšanas aplikumus, slīpēšanas un metināšanas atlikumus noņemt mehāniski, līdz spīdīgai metāla virsmai. Pēc tam noapaļot asos stūrus un malas.
Varš/alumīnijs, notīrīts līdz metāliskam spīdumam	Virsmu notīrīt ar universālu atšķaidītāju, slīpēt ar abrazīvu švammī, pēc tam vēlreiz notīrīt ar universālo atšķaidītāju un kokvilnas drānu, neatstājot atlikumus.
Cinks	Notīrīt ar smilšpapīru un amonjaka mazgāšanas šķīdumu. Maisījumu pagatavot, sajaucot ūdeni, amonjaka-ūdens šķīdumu un nelielu daudzumu mazgājamā līdzekļa. Maisījuma attiecības ievērot saskaņā ar lietošanas instrukciju par amonjaka-ūdens šķīduma izmantošanu. Nobeigumā virsmu noskalot ar ūdeni. Pēc tam noapaļot asos stūrus un malas. Kā alternatīvu var izmantot cinka tīrīšanas līdzekli.

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Marķēšana saskaņā ar regulu

Marķējums ir redzams drošības datu lapā.

Uzglabāšana

Tvertne jāuzglabā un jāpārvadā vertikālā stāvoklī, sausā un no ķīmiskas un mehāniskas iedarbības aizsargātā vietā +15 - 25 °C temperatūrā.

Atkritumu iznīcināšana

Tukšas izsmidzināmās bundžas jāiznīcina kā otrreizējai pārstrādei derīgs materiāls. Skārdenes ar sacietējušu materiālu jāiznīcina kā bīstamie atkritumi.

Papildu drošības norādījumi

Uzklāšanas un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Strādājot ar krāsu, neēst, nedzert un nesmēķēt. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar ūdeni. Slīpēšanas darbiem izmantot putekļu filtru P2.

Tehniskais atbalsts

Telefons: +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt



Šī Tehnisko datu lapa sastādīta, pamatojoties uz aktuālo tehnisko informāciju un mūsu speciālistu tehnoloģisko pieredzi. Līdz ar pamatņu daudzveidību un dažādiem apstākļiem darba objektos, Tehnisko datu lapā sniegtā informācija neatbrīvo darbu izpildītāju no pienākuma, kas izriet no vispārējiem profesionāliem noteikumiem, pirms paredzētās produkta pielietošanas, pārbaudīt tā piemērotību un lietojamību (piemēram, ar paraugkrāsojumiem utt.) Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produktu pielietošanu, kas nav precīzi minēta šajā Tehnisko datu lapā. Pirms darbu uzsākšanas, lūdzu, sazinieties ar mūsu produktu praktiskās pielietošanas tehnisko nodaļu. Jo īpaši tas attiecas uz kombināciju ar citiem produktiem. Kad tiek izdota jauna instrukcija, visas iepriekšējās Tehnisko datu lapas zaudē spēku.

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co KG

Industriestraße 24-26
55120 Mainz

Vācija

Tālrunis: +49 (0) 6131 6209-0

E-pasts: info@lack-albrecht.de

www.lack-albrecht.de

3628405300