

Hitzeester Lack

Pārklājumiem, kas izturīgi līdz 650 °C.



PRODUKTA APRAKSTS

Pielietojums

Izsmidzināmā krāsa karstumizturīgu virsmu krāsošanai, piemēram, traktoru dzinējiem, izplūdes sistēmām un citām mašīnām un iekārtām.

Produkta īpašības

- Augsta segtspēja
- Vienmērīgi klājas
- Karstumizturīga līdz + 650 °C
- Augsta virsmas cietība
- Uzklājama tieši uz metāla
- Ātri žūstoša
- Triecienizturīga

Krāsu tonis

Melna, sudraba

Iepakojuma izmērs

0.4 l

Blīvums

Apm. 1,05 g/cm³, atkarībā no krāsas toņa

APSTRĀDE

Uzklāšana

Uzklājiet tieši no kanniņas.

Izsmidzināšanas attālums:

15 cm – 25 cm

Vienmēr turiet kanniņu vertikāli. Vienmēr sāciet smidzināšanu ārpus objekta.

Pārklājuma struktūra	Pareizi sagatavot pamatni. Skatīt nodaļu "Pamatnes un to sagatavošana". 3 – 4 šķērsslāņiem: aptuveni 30 – 40 µm (uzklājiet vairākus plānos slāņus, maksimāli 30 µm uz vienu izsmidzināšanu).
Apstrādes temperatūra	Ideāli piemērots lietošanai pie objekta un apkārtējās vides temperatūras no + 20 °C līdz 25 °C.
Apstrādes norādījumi	■ Pirms lietošanas labi sakratiet. 2 minūtes, skaitot no maisīšanas bumbiņu skaņas signāla. ■ Ja kārtā ir pārāk bieža un žūšanas laiks starp pārklājumiem ir pārāk īss, emaljas virsma var sakrokties un paildzināt žūšanas laiku. ■ Materiāla iestrādes un žūšanas laikā iekšdarbos, nodrošināt atbilstošu ventilāciju. ■ Uz blakusesošām virsmām izmantojiet tikai vienas produkcijas (partijas) materiālu. ■ Neizsmidziniet uz sintētisko sveķu krāsotām virsmām, jo krāsa var atdalīties. ■ Nelietot tiešos saules staros vai vējā. ■ Virsmas, kas netiks krāsotas, pārklājiet ar līmlenti un / vai papīru. ■ Nelietojiet gruntskrāsu, jo tā nav izturīga pret temperatūru. ■ Krāsojiet tikai aukstus objektus. ■ Pēc krāsošanas procesa pabeigšanas apgrieziet bundžu otrādi un izsmidziniet tukšo vārstu. ■ Visas blakus esošās ēkas un iekārtu daļas, piemēram, mēbeles, grīdas, margas, durvis, logi utt., ir jāaizsargā, veicot rūpīgus aizsegšanas pasākumus.
Patēriņš	Patēriņš var mainīties atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas un uzklāšanas metodes. Precīzu patēriņa daudzumu noteikt ar paraugklājumu.
Žūšanas laiks	Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma: Pilnībā izžūst tikai temperatūrā virs 250 °C. Karsējiet lēnām. Norādītais laiks mainās pie zemākas temperatūras un/vai paaugstināta gaisa mitruma.
Vispārīga informācija	■ Pēc tvertnes sakratīšanas pārbaudiet izsmidzināšanu – pārbaudiet saderību ar attiecīgo pamatni un krāsas toni. ■ Tā kā krāsu sistēmām uz šķīdinātāju bāzes ir raksturīgs aromāts, lielām platībām telpās iesakām izvēlēties krāsu sistēmas uz ūdens bāzes. ■ Krāsotu virsmu tīrīšanai un uzturēšanai iesakām neitrālus sadzīves tīrīšanas līdzekļus. Nelietot abrazīvu tīrīšanas sūkli, abrazīvu tīrīšanas pieneni. ■ Lai nodrošinātu pārklājumu ar ilgu kalpošanas laiku, vismaz vienu reizi gadā pārbaudīt, vai nav radušies defekti. Bojājumus novērst atbilstoši instrukcijām.

PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, tīrai, nestspējīgai un jāatbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām. Ievērot aktuālās BFS informācijas lapas, kā arī VOB, C daļa, DIN 18363 prasības krāsošanas un lakošanas darbiem.

Pamatne	Pamatnes stāvoklis/ Sagatavošana	Gruntskrāsa
Dzelzs/tērauds	Rūsū, velmēšanas aplikumus, slīpēšanas un metināšanas atlikumus noņemt mehāniski, līdz spīdīgai metāla virsmai. Pēc tam noapaļot asos stūrus un malas.	Gruntēšana nav nepieciešama

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Marķēšana saskaņā ar regulu

Marķējums ir redzams drošības datu lapā.

Uzglabāšana

Tvertne jāuzglabā un jāpārvadā vertikālā stāvoklī, sausā un no ķīmiskas un mehāniskas iedarbības aizsargātā vietā +15 - 25 °C temperatūrā.

Atkritumu iznīcināšana

Tukšas izsmidzināmās bundžas jāiznīcina kā otrreizējai pārstrādei derīgs materiāls. Skārdenes ar sacietējušu materiālu jāiznīcina kā bīstamie atkritumi.

Papildu drošības norādījumi

Uzklāšanas un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Strādājot ar krāsu, neēst, nedzert un nesmēķēt. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar ūdeni. Slīpēšanas darbiem izmantot putekļu filtru P2.

Tehniskais atbalsts

Telefons: +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt

Šī Tehnisko datu lapa sastādīta, pamatojoties uz aktuālo tehnisko informāciju un mūsu speciālistu tehnoloģisko pieredzi. Līdz ar pamatņu daudzveidību un dažādiem apstākļiem darba objektos, Tehnisko datu lapā sniegtā informācija neatbrīvo darbu izpildītāju no pienākuma, kas izriet no vispārējiem profesionāliem noteikumiem, pirms paredzētās produkta pielietošanas, pārbaudīt tā piemērotību un lietojamību (piemēram, ar paraugkrāsojumiem utt.) Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produktu pielietošanu, kas nav precīzi minēta šajā Tehnisko datu lapā. Pirms darbu uzsākšanas, lūdzu, sazinieties ar mūsu produktu praktiskās pielietošanas tehnisko nodaļu. Jo īpaši tas attiecas uz kombināciju ar citiem produktiem. Kad tiek izdota jauna instrukcija, visas iepriekšējās Tehnisko datu lapas zaudē spēku.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co KG

Industriestraße 24-26
55120 Mainz

Vācija

Tālrunis: +49 (0) 6131 6209-0

E-pasts: info@lack-albrecht.de

www.lack-albrecht.de

3628405315