



KIS KUNSTHARZ-INDUSTRIE- SCHNELLGRUND

Ātri žūstoša gruntskrāsa dzelzij un tēraudam



PRODUKTA APRAKSTS

Pielietojums

Ātri žūstoša gruntskrāsa pārklājumam uz dzelzs un tērauda, cietā PVC un koka. Gruntskrāsa tērauda konstrukcijām, mehānismiem, transportlīdzekļiem, garāžu vārtiem iekšdarbos un ārdarbos, kā arī koksnes gruntēšanai.

Produkta īpašības

- Satur šķīdinātājus
- Pretkorozijas aizsardzība
- Augsta segtspēja
- Laba pildspēja
- Ļoti laba saķere
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

Saistvielas veids

Alkīda sveķi, Akrila sveķi

Spīduma pakāpe

Matēta

Krāsu tonis

Gaiši dzeltena, Pelēkzaļa, Sarkanbrūna, Melna, Balta

Iepakojuma izmērs

0,75l / 2,5l

Blīvums

Apm. 1,34 - 1,42 g/cm³, atkarībā no krāsas toņa

IESTRĀDE

Uzklāšana	Iestrāde ar otu, rullīti vai smidzinātāju. Uzklāšana ar otu: Uzklājot ar otu, izmantot speciālas, emaljai piemērotas, otas ar polimēru vai jauktiem sariem. Uzklāšana ar rullīti: Iestrādei izmantot poliuretāna putu rullīti ar mikrošķiedras pārklājumu. Alternatīvi var izmantot rullīti ar īsu plūksnu un uzreiz pēc tam virsmu apstrādāt ar sīkporainu poliuretāna putu rullīti. Uzklāšana izsmidzinot: Materiālu pielāgot nepieciešamajai konsistencei. Ievērot iekārtas ražotāja sniegto informāciju.
Pārklājuma struktūra	Pareizi sagatavot pamatni. Skatīt nodaļu "Pamatnes un to sagatavošana". 1 – 2 krāsojuma kārtas uzklāt neatšķaidītas
Darba temperatūra	Iestrādes un žūšanas laikā objekta un apkārtējās vides temperatūra vismaz +5 ° C.
Apstrādes norādījumi	■ Darba zonai blakusesošās plaknes nosegt un aizsargāt no materiāla šļakatām. ■ Pirms lietošanas labi samaisīt. ■ Materiāla iestrādes un žūšanas laikā iekšdarbos, nodrošināt atbilstošu ventilāciju. ■ Ja kārtā ir pārāk bieža un žūšanas laiks starp pārklājumiem ir pārāk īss, emaljas virsma var sakrokties un paildzināt žūšanas laiku. ■ Uz blakusesošām virsmām izmantojiet tikai vienas produkcijas (partijas) materiālu. ■ Starp pārklājumiem ievērot pietiekamu žūšanas laiku.
Patēriņš	Apm. 100 ml/m ² vienā kārtā. Precīzu patēriņa daudzumu noteikt ar paraugklājumu. Patēriņš var mainīties atkarībā no virsmas īpašībām un struktūras, kā arī no uzklāšanas metodes.
Atšķaidīšana	Produkts ir gatavs iestrādei. Uzklāt neatšķaidītu.
Žūšanas laiks	Pie +20 ° C un 65% rel. gaisa mitrums: Virsmā sausa pēc aptuveni 45 minūtēm Pārkrāsojama apm. pēc 4 stundām Norādītais laiks mainās pie zemākas temperatūras un/vai paaugstināta gaisa mitrums.
Instrumentu tīrīšana	Darba instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīrīt ar universālo-nitro atšķaidītāju vai otu tīrīšanas līdzekli.

Vispārīgas piezīmes

- Nav piemērots kā noslēdzošais pārklājums. Noslēdzošajam pārklājumam izmanto piemērotu produktu.
- Pārklājumu sistēmām uz šķīdinātāju bāzes krāsošanas un žūšanas laikā ir raksturīga aromāta izplatīšanās, un tas nav produkta defekts.
- Tā kā krāsu sistēmām uz šķīdinātāju bāzes ir raksturīgs aromāts, lielām platībām telpās iesakām izvēlēties krāsu sistēmas uz ūdens bāzes.
- Tā kā ir daudz iespējamo pamatņu un citu ietekmējošo faktoru, pirms uzklāšanas uzsākšanas ieteicams izveidot testa virsmu.
- Lai nodrošinātu pārklājumu ar ilgu kalpošanas laiku, vismaz vienu reizi gadā pārbaudīt, vai nav radušies defekti. Bojājumus novērst atbilstoši instrukcijām.
- Ņemt vērā šajā datu lapā minēto produktu tehniskajās datu lapās sniegto informāciju.

PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes

Visi norādītie gruntējumi tiek rekomendēti kā tehniski pielietojami, ja nepieciešams, var izmantot arī citus piemērotus gruntējumus. Norādījumi par pamatnes sagatavošanu nākamajā tabulā.

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, tīrai, nestspējīgai un jāatbilst attiecīgajām tehniskajām prasībām. Ievērot aktuālās BFS informācijas lapas, kā arī VOB, C daļa, DIN 18363 prasības krāsošanas un lakošanas darbiem.

Pamatne	Pamatnes stāvoklis/Sagatavošana
Vecie pārklājumi	Vecos nestspējīgos pārklājumus noslīpēt, un nepieciešamības gadījumā attaukot.
	Noņemt vecās atlupušās pārklājuma kārtas un pēc tam apstrādāt, atbilstoši attiecīgajai pamatnei.
Dzelzs/tērauds	Rūsū, velmēšanas aplikumus, slīpēšanas un metināšanas atlikumus noņemt mehāniski, līdz spīdīgai metāla virsmai. Pēc tam noapaļot asos stūrus un malas.
Koks	Koka virsmas slīpēt šķiedru virzienā. Asas koka kantes noapaļot. Strādājot ārā, izmantot konstruktīvo koksnes aizsardzību. Nodrošināt ātru lietussūdeņu novadi, likvidēt vietas ar stāvošu ūdeni. Koksnes mitrums izmērā mainīgām konstrukcijām nedrīkst pārsniegt 15% un izmērā nemainīgām konstrukcijām – 18%.
Zilējuma ietekmē bojāta koksne	Ārdarbos, neapstrādāto, zilējuma bojāto koksni gruntēt ar koksnes aizsardzībai piemērotu grunti. Biocīdus izmantot uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasīt produkta marķējumu un tehnisko informāciju.
Koksne ar augstu sveķu/eļļas saturu	Sveķainu/eļļainu koksni rūpīgi notīrīt ar universālu nitro atšķaidītāju, ļaut virsmām labi nožūt un noņemt sveķu paliekas.
Katlā ar spiedienu piesūcināta koksne	Katlā zem spiediena piesūcinātu koksni var apstrādāt tikai pēc 6 mēnešu apžāvēšanas.

Pamatne	Pamatnes stāvoklis/Sagatavošana
Laika apstākļu iedarbībai pakļauta koksne	Atlupušo un pelēko koksni noņemt līdz nestspējīgai koka pamatnei
Krāsošanai piemērota plastmasa	Notīrīt ar smilšpapīru un amonjaka mazgāšanas šķidrumu. Maisījumu pagatavot, sajaucot ūdeni, amonjaka-ūdens šķīdumu un nelielu daudzumu mazgājamā līdzekļa. Maisījuma attiecības ievērot saskaņā ar lietošanas instrukciju par amonjaka-ūdens šķīduma izmantošanu. Nobeigumā virsmu noskalot ar ūdeni. Pēc tam noapaļot asos stūrus un malas. Kā alternatīvu var izmantot cinka tīrīšanas līdzekli.

NORĀDĪJUMI PAR PRODUKTU

Sastāvdaļas saskaņā ar VdL

Alkīda sveķi, Akrila sveķi, neorganiskie pigmenti, organiskie pigmenti, Titāna dioksīds, Kalcija karbonāts, Silikāti, Alifātika, Aromātika, Glikoli, Plēves veidošanas palīg līdzekļi, Piedevas, Pretsēnīšu līdzeklis, Siccative,

Markējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP].

Markējums ir redzams drošības datu lapā.

GISCODE

BSL50

GOS drošības paziņojums

Produkta EU-robežvērtība (Kat. A/i): 500g/l (2010). Produkts satur maks. <420 g/l VOC.

Uzglabāšana

Vienmēr sausā, vēsā, bet nesasalstošā vietā. Atvērtos iepakojumus uzglabāt cieši noslēgtus.

Pārstrāde

Nepieļaut noplūdi kanalizācijā vai upēs. Nepieļaut noplūdi gruntsūdeņos/augsnē. Utilizācija saskaņā ar administratīvajiem noteikumiem. Utilizēt tikai tukšus iepakojumus. Sakaltušus materiālu atlikumus drīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem, par šķidru materiālu atlikumu utilizāciju, konsultēties ar vietējo atkritumu savākšanas uzņēmumu. AVV Atkritumu kods: 080111

Papildu drošības norādījumi

Izsmidzinot, izmantot kombinēto filtru A2/P2. Slīpēšanas darbiem izmantot putekļu filtru P2. Strādājot ar krāsu, neēst, nedzert un nesmēķēt. Sargāt no bērniem. Uzklāšanas un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu.

Tehniskais atbalsts

Telefons: +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt

Šī Tehnisko datu lapa sastādīta, pamatojoties uz aktuālo tehnisko informāciju un mūsu speciālistu tehnoloģisko pieredzi. Līdz ar pamatņu daudzveidību un dažādiem apstākļiem darba objektos, Tehnisko datu lapā sniegtā informācija neatbrīvo darbu izpildītāju no pienākuma, kas izriet no vispārējiem profesionāliem noteikumiem, pirms paredzētās produkta pielietošanas, pārbaudīt tā piemērotību un lietojamību (piemēram, ar paraugkrāsojumiem utt.) Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produktu pielietošanu, kas nav precīzi minēta šajā Tehnisko datu lapā. Pirms darbu uzsākšanas, lūdzu, sazinieties ar mūsu produktu praktiskās pielietošanas tehnisko nodaļu. Jo īpaši tas attiecas uz kombināciju ar citiem produktiem. Kad tiek izdota jauna instrukcija, visas iepriekšējās Tehnisko datu lapas zaudē spēku.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co KG
Industriestraße 24-26
55120 Mainz
Vācija
Tālrunis: +49 (0) 6131 6209-0
E-pasts: info@lack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de